

Sughero tostato



I granuli di **sughero tostato** sono totalmente naturali e derivano dalla decortazione della pianta omonima. E' un materiale **insensibile all'acqua** e all'umidità e inattaccabile da insetti e funghi; è atossico, non contiene sostanze nocive e può essere impiegato anche in interno.

Ha un ottimo **potere isolante estivo**.

Applicazioni



Pareti in intercapedine



Solaio sottotetto

Caratteristiche fisico-tecniche

Conducibilità termica "λ"	0.041 W/mK
Capacità termica "C"	1900 J/kgK
Resistenza diffusione vapore "μ"	2,89
Densità posa "ρ"	60-70 kg/mc
Resistenza al fuoco (EN13501-1)	B-s1-d0 ⁽¹⁾

Punti di forza

- Potere isolante estivo
- Insensibile all'acqua e all'umidità
- Inattaccabile da insetti e funghi

Certificazioni



Note

(1) Legenda: Classe di resistenza (A1, A2, B, C, D, E, F) - Sviluppo di fumo (da s1 a s3) - Formazione di gocce di materiale fuso (da d0 a d2)

