

Cellulosa Climacell®

Voce di capitolato

Voce di capitolato fibra di cellulosa Climacell®

Fornitura e posa di fibra di cellulosa Climacell® S/Pure insufflata nell'intercapedine dei muri (densità 50 kg/m³) e sul solaio sottotetto (densità 35 kg/m³).

Conducibilità termica 0,038 W/mK (secondo ISO UNI EN 10456) - Capacità termica C = 2544 J/kgK - Classe di reazione al fuoco: Bs2 - Resistenza diffusione al vapore $\mu = 1 - 2$.

Spessore intercapedine pareti: ___ cm
Spessore isolante nel sottotetto: ___ cm

Caratteristiche di qualità e di sicurezza della cellulosa Climacell®: marcatura CE, conformità ETA, assenza di produzione di muffa (ISO 846).

Applicazione esclusiva con macchinario omologato per insufflaggio controllato di isolante in fiocchi, eseguita solo a cura di personale formato e autorizzato Climacell® Italia, in possesso di attestato.

Nell'applicazione a parete sono comprese la corretta esecuzione dei fori secondo le direttive del produttore, il controllo della densità di insufflaggio mediante prova in box e il controllo ed eventuale sigillatura dei cassonetti delle tapparelle. Da concordare la chiusura dei fori a fine lavori.

Nell'applicazione nei solai sottotetti è compresa la posa di un cordolo di contenimento del materiale in corrispondenza della botola di accesso. Da concordare la posa di ulteriori sponde di contenimento e di percorsi/superfici calpestabili.

