Knauf Insulation Supafil Cavity Wall 034

Voce di capitolato

Voce di capitolato Lana di vetro Knauf Insulation Supafil Cavity Wall 034

Fornitura e posa di lana minerale di vetro senza leganti Knauf Insulation Supafil Cavity Wall 034 insufflata nell'intercapedine dei muri (densità 35 kg/m^3 ± 5 kg/m3). Conducibilità termica dichiarata 0,034 W/mK (secondo UNI EN 13162 e 12667) - Capacità termica C = 1030 J/kgK - calore specifico: 1.030 J/kgK (EN 12524); resistenza al passaggio del vapore acqueo μ: 1 (EN 12086); classe di assestamento: S1 - ≤ 1% (EN 14064-1).

Spessore intercapedine pareti: ___ cm

Caratteristiche di qualità e di sicurezza della lana di vetro Knauf Insulation Supafil Cavity Wall 034: marcatura CE, Certificazione Euceb, Certificazione Eurofins “Indoor Air Comfort Gold”, certificazione EPBD.

L’applicazione a parete completa, eseguita secondo il progetto esecutivo e le indicazioni tecniche del Direttore Lavori e della committenza in conformità al capitolato d’appalto, comprende le attività preliminari di ispezione delle intercapedini murarie, preparazione e la messa in sicurezza dell’area di intervento, controllo ed eventuale sigillatura dei cassonetti delle tapparelle e corretta esecuzione dei fori secondo le direttive del produttore.

L’applicazione avviene esclusivamente con macchinario omologato e testato per insufflaggio controllato di isolante in fiocchi, eseguita solo a cura di personale esperto e formato.

La chiusura dell’intervento prevede il controllo della densità di insufflaggio mediante prova in box e la restituzione dell’area di intervento ripristinata alle condizioni inziali. Da concordare la chiusura dei fori a fine lavori.